

1.Aplicações

Asfalto modificado por polímero (SBS e RET).

2.Descrição

O ADIFLEX é utilizado como compatibilizante entre o CAP e o Polímero, obtendo-se uma incorporação mais significativa quando adicionado ao processo. Na medida em que a incorporação se aproxima do valor de parâmetro de dispersão, que está diretamente relacionado à densidade de energia coesiva do ligante asfáltico, possibilita-se a compatibilidade termodinâmica do polímero incorporado ao asfalto.

3 Vantagens.

Maior equilíbrio entre o Ponto de Amolecimento e Penetração dos asfaltos modificados por polímero SBS ou RET, atuando na absorção do polímero ao asfalto.

4. Dosagem

Entre 0,5% a 3,0% em relação ao peso do CAP 50/70 ou 30/45.

5.ESPECIFICAÇÕES.

Cor: Marrom escuro.

Consistência 25º.C: Líquida pastoso.

Odor:Característico de ligantes.

Densidade Aparente a 15º.C: aproximadamente 0,9g/L

6.EMBALAGEM.

Tambores metálicos com 180kg.

PRODUTOR.

AMINOCAP IND.E.COM.LTDA.

AV.DR.FAUSTINO DE CASTRO 240, PARQUE INDUSTRIAL BRODOWSKI-SP

WWW.AMINOCAP.COM.BR

