

# EMULCAP WB 50

## 1. Aplicações

Na produção de Emulsões asfálticas de imprimação (EAI)

## 2. Vantagens

- Obtenção de emulsões asfálticas com o custo de produtos químicos minimizado.
- Excelente estabilidade com todos os asfaltos especificados para emulsões asfálticas.
- Ótima adesividade com os agregados, principalmente granito, basalto e gnais.
- Solubilidade em água.
- Controle do tempo de ruptura/penetração na base de aplicação da Emulsão de Imprimação (EAI).

## 3. Formulação Sugerida

<b>EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO - EAI</b>	
EMULCAP WB 50	1,30% a 1,50%
Água a 40°C a 45°C	QSP
pH da Fase Aquosa	8,5 a 11
CAP 50/70	37% a 40%
EMULPRIME A (ADITIVO PARA ASFALTO)	12%
Temperatura da fase ligante	110 a 130 °C
pH da Emulsão de EAI	6,0 a 7,5

## 4. ESPECIFICAÇÕES.

Cor: Âmbar

Consistência 25°C: líquida.

Odor: Característico de Tensoativos.

Densidade Aparente a 25°C: aproximadamente 1,05 Kg/L

pH: 10,5 a 13,5.

## 5. EMBALAGEM.

Tambores metálicos com 200 kg ou IBC DE 1000 kg com faixa.

## PRODUTOR.

AMINOCAP IND.E.COM.LTDA.

AV.DR.FAUSTINO DE CASTRO 240, PARQUE INDUSTRIAL BRODOWSKI-SP

[WWW.AMINOCAP.COM.BR](http://WWW.AMINOCAP.COM.BR)